

Hoitovaaho

Öljytyjen pintojen kevyeen hoitoon sisällä

- Timberex Hoitovaaho on helppo tuote öljytyjen puupintojen ylläpitoon sisällä
- Käyttökohteita ovat puulattiat, väliovet, huonekalut, työtasot yms.
- Tuote sopii käytettäväksi myös paikallisesti tahroihin ja kulkuteillelle.
- Sekä yksityisiin- että julkisiin tiloihin
- Kuivunut pinta on turvallinen käyttää.



PAKKAUSKOOT

300 ml

RIITTÄVYYS

40–50 m² / litra

Edellä mainittu Hoitovaahdon riittävyys on suositus, ja se voi vaihdella riippuen puulajista ja pinnan kunnosta. Huokoiset ja voimakkaasti imukykyiset puulajit, kuten pyökki ja kirsikka sekä päätypuusta valmistetut lattiapinnat, tarvitsevat usein enemmän ainetta.

Tee AINA koekäsittely toivotun ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

TYÖVÄLINEET

- punainen laikka ja lattianhoitokone (suuret pinta-alat)
- punainen hankauslevy ja tuki (reunat / nurkat ja pienemmät pinnat)
- nukkaamaton puuvillaliina tai lattialiina
- suojakäsineet
- ämpäri

HUOLLETTAVAN PINNAN ESIVALMISTELU

Poista irtolika pinnalta. Pese pinta huolellisesti puhtaaksi Timberex Bio-C -pesuaineella tai saippuapohjaisella pesuaineella, kuten Osmo Color Öljysaippualla tai Gammeldags Puusuovalla.

HUOM! Pinnan on oltava täysin kuiva ennen käsittelyn aloittamista. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus vastaavasti pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Sopiva lattian lämpötila käsittelylle on 20 °C ja ilmankosteus 30–60 %.

ÄLÄ koskaan työskentele suorassa auringonvalossa.

Vinkki: Puhdista suutin painamalla sitä kevyesti käytön jälkeen.

KÄSITTELY

1. Ravista pullo hyvin. Suihkuta pieni määrä Hoitovaahtoa pinnalle ja työstä pinta tasaiseksi punaisella laikalla ja lattianhoitokoneella. Pienet pinta-alat sekä reunat ja nurkat voit käsitellä käyttäen punaista hankauslevyä.
2. Pinnan tulee olla hieman kostea.
3. Pyyhi / tasoita pinta kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla, ja anna sen kuivua noin 1 tunnin ajan.
4. Jos öljypinta tuntuu vielä kuivalta, toista vaiheet 1 ja 2.
5. Kiillota käsitelty pinta tämän jälkeen punaisella laikalla ja lattianhoitokoneella ja/tai punaisella tukeen kiinnitetyllä hankauslevyllä. Viimeistele käsittely kiillottamalla kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.
6. Anna kuivua vielä 1 tunnin ajan, jonka jälkeen pinta on käyttövalmis. Huom. Mitä enemmän vaahtoa käytetään, sitä pidempi kuivumisaika vaaditaan ennen käyttöönottoa.
7. Pyyhi pintaa tarvittaessa vain kevyesti kahden ensimmäisen viikon ajan hoitokäsittelyn jälkeen.
8. Huom. Älä käytä mattoja tai kastele pintaa vedellä ensimmäisten kahden viikon aikana käsittelyn jälkeen.

TÄRKEÄÄ. UPOTA ÖLJYYN KASTUNEET LIINAT VETEEN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISRISKI). AIKAISINTAAN 24 TUNNIN KULUTTUA LIINAT VOIDAAN HÄVITTÄÄ.

PUHDISTUS

Käytä pinnan puhdistukseen Timberex Bio-C -puhdistusainetta tai Gammeldags Puusuopaa. Katso erilliset ohjeet.

HOITO

Paras pitkän aikavälin tulos saavutetaan suorittamalla hoitokäsittely vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.



TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa muodossa.

Kuiva pinta täyttää normin 71-3, lelujen turvallisuus, ja liukkaustestin R9 vaatimukset sekä VOC vaatimukset 2010.

Valmistaja

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
www.timberex.com

Jakelija

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. 019 2644 200
timberexsuomi.fi, info@osmocolor.com